

ORDOCRYL 60

DESCRIPTION :

ORDOCRYL 60 mastic mono composant à base de résine acrylique en phase aqueuse, se transforme en joint plasto-élastique par évaporation de l'eau contenue dans le produit.

APPLICATION :

Joint de faible dilatation (10 à 12 % de largeur du joint)
 Joint entre fenêtres et structure béton ou maçonnerie.
 Etanchéité de fissures.
 Joint de finition.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Aspect	Pâte thixotropique
Densité	1.54
Température d'application	Entre + 5°C et + 35° C
Formation de peau	30 minutes
Vulcanisation	7 jours à 23°C et 50% H.R.
Température de service	De - 20°C à + 80° C
Dureté Shore A (DIN 53 505)	25
Allongement à la rupture (DIN 53504)	300 %

MISE EN ŒUVRE :

Suivre les règles professionnelles du SNJF :

Les supports doivent être propres, secs, exempts d'huile, de bitume ou les nettoyer suivant nos préconisations. Mettre en place un fond de joint Ordorcord ou Ordolène . Il est impératif que le mastic soit tassé et lissé (spatule ou doigt humide) afin d'obtenir une adhérence et un contact parfait sur les lèvres du joint. Section d'emploi 5 x 8 mm. Au-delà de 8mm de large, la profondeur sera égale à la moitié de la largeur avec un minimum de 8 mm.

Appliquer en dehors des périodes de gel.

Ne pas appliquer par temps de pluie, le produit peut -être dilué et tacher la façade tant que la peau de surface n'est pas suffisamment formée (30 min à 1 heure suivant les conditions atmosphériques).

NORMES / AVANTAGES PRODUIT :

Adhérence remarquable sur Béton, Alu, Bois, certains PVC sans primaire.

Possibilité d'adhérence sur supports humides non ruisselants.

Non toxique.

Excellente résistance aux intempéries vieillissement U.V.

Elasticité permanente.

Peut -être peint après application.

Le produit bénéficie du Label SNJF Plastique 1^{er} catégorie sans primaire sur mortier et aluminium anodisé.

OROCRYL SP version sans plastifiant évite le risque de tâches de peintures dû à la migration des plastifiants.

STOCKAGE / CONSERVATION / CONDITIONNEMENT / COLORIS

12 mois en emballage d'origine entre + 5°C et + 25°C – Stocker à l'abri du gel.

Coloris : blanc, gris.

En cartouche de 300ml (carton de 24) ou en poche de 400ml (carton de 24)